

Réf. de prod.	PE180-000
Cat. de sécurité	S3S SC FO SR
Pointures	35 - 48
Poids (Pt. 42)	525 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure basse, en tissu innovant hydrofuge et respirant, couleur noir/gris, doublure en tissu **SANY-DRY**[®], antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT PLUS - Zéro Perforation** - type **PS** avec clou Ø 3,0 mm.

Plus Haute conductivité électrique. La stabilité de la capacité conductive pendant une longue période. Semelle de propreté **LIGHT FOAM ESD**, réalisée en mousse de polyuréthane très souple et confortable, avec une faible résistance électrique. Perforée, anatomique, conçue pour soutenir la voûte plantaire, revêtue en tissu antiabrasion, elle absorbe la sueur en gardant le pied toujours au sec. Elle assure le maximum du confort et l'absorption de l'énergie d'impact. Système de serrage **Boa**[®] qui permet de chausser et déchausser la chaussure de façon facile et rapide. Les lacets **Boa**[®] réalisés en acier INOX aéronautique résistent aux efforts les plus élevés. Il est possible d'ajuster aisement le système de serrage **Boa**[®] à l'aide d'une seule main et de le régler au millimètre (**Micro-réglable - 1 clic = 1 m**)

Emplois suggérés: Chaussures pour l'industrie microélectronique. Conseillé dans les zones **ATEX**

Précaution et entretien de la chaussure: Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

Recommandations: Il faut mettre toujours des chaussettes faites par des fibres naturelles comme la laine ou le coton, parce-que ce là fournissent des meilleures performances au niveau de la conductivité électrique. Eviter d'introduire des élément étranger entre le pied et le sous-pied de la chaussure (par exemple semelle de propreté ou similaires pas fournies par le producteur), du moment qu'ils pourraient annuler les caractéristiques électriques pour le quelles la chaussure a été projetée. Faire attention a l'effet de vieillissement et de la contamination de la chaussure: avec l'usage la résistance électrique de la chaussure peut avoir des modification. Il convient donc toujours vérifier les caractéristiques électrique des chaussures en utilisant les dispositifs pour le contrôle dont les zones de production protégées par les charge électrostatiques (EPA), sont douvées ainsi comme prévu par la directive européenne CEI EN 61340-5-1



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2022	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise		
qualité ESD		CEI EN						
		61340-5-1	Résistance électrique vers le terrain de la chaussure	MΩ	28,8	< 1000		
		61340-5-1	Résistance électrique transversale	MΩ	19,4	≤ 100		
		61340-5-1	Mesure du "Body Voltage"	V	20	< 100		
	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra légère résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg		5.3.2.6	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	16	≥ 14	
			5.3.2.7	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	18	≥ 14	
Tige	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation , avec une faible résistance électrique	6.2.1.1.4	Résistance à la perforation (requis PS avec clou Ø 3,0 mm)	N	1612	≥ 1100		
			Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	30	≥ 20
			tissu innovant, hydrofuge et respirant, couleur noir/gris	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 33,1	≥ 0,8
				Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 264,9	≥ 15	
				6.3	Absorption d'eau		5,7%	≤ 30%
					Pénétration d'eau		0,0 g	≤ 0,2 g
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 4,1	≥ 2		
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 47,2	≥ 20		
		5.5.4	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 9,4	≥ 2		
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 76,4	≥ 20		
Doublure postérieure	Tissu SANY-DRY [®] , respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm							
Semelle/marche	Polyuréthane bi-densité, avec une faible résistance électrique, injecté directement sur la tige	5.8.4	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	48	≤ 150		

Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion,
aux huiles minérales et aux acides faibles

Semelle intérieure: blanc, basse densité, confortable et antichoc

Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure (Résistance au glissement)

5.8.5	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	0	≤ 4
5.8.7	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	3,4	≥ 3
6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	1,6	≤ 12
5.3.5.2	céramique + solution détergente – pointe (inclinaison 7°)		0,41	≥ 0,36
	céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,35	≥ 0,31
6.2.10	SR : céramique + glycérine – pointe (inclinaison 7°)		0,37	≥ 0,22
	SR : céramique + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,42	≥ 0,19